

CODIGO ISA/ANSI
PARA CABLE DE
EXTENSION DE T/C

POLARIDAD Y
ALEACION

CODIGO DE
COLORES PARA
CABLES DE
EXTENSION
DE T/C

TX

(+) Cobre
(-) Constantano



JX

(+) Fierro (magnetico)
(-) Constantano



EX

(+) Cromel™
(-) Constantano



KX

(+) Cromel™
(-) Aludel™
(magnetico)



NX

(+) Nicrosil
(-) Nisil



CODIGO ISA/ANSI
PARA CABLE DE
EXTENSION DE T/C

POLARIDAD Y
ALEACION

CODIGO DE
COLORES PARA
CABLES DE
EXTENSION
DE T/C

RX

(+) Cobre
(-) Cobre y Alloy II




SX

(+) Cobre
(-) Cobre y Alloy II



BX

(+) Cobre y Alloy 630
(-) Cobre



CX

(+) Cobre y Alloy 405
(+) Cobre y Alloy 426



RANGO DE TEMPERATURA DE AISLAMIENTO	RANGO DE TEMPERATURA DE AISLAMIENTO	
	TEMPERATURA	DE AISLAMIENTO
PVC	221° F (105° C)	
SILICONE RUBBER	500° F (260° C)	
FEP TEFLON	400° F (204° C)	
PFA TEFLON	500° F (260° C)	
TFE TEFLON (TAPE)	500° F (260° C)	
KAPTON (TAPE)	600° F (316° C)	
GLASS (BRAID)	900° F (482° C)	
HIGH-TEMP. GLASS	1300° F (704° C)	
REFRASIL	1600° F (871° C)	
CERAMIC (BRAID)	2400° F (1315° C)	